

Revoco de cal en capa fina para sistemas bicapa

- Impermeable y altamente transpirable
- Acabado liso en capa fina (max. 5 mm)
- Reforzado con fibra de vidrio



<p>Usos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revoco de cal coloreado en capa fina para acabados lisos para la decoración de: <ul style="list-style-type: none"> o Interiores y exteriores o Fachadas y techos. • Para otras aplicaciones, consultar con el Departamento Técnico.
<p>Soportes admisibles</p>	<ul style="list-style-type: none"> • webercal liso siempre se debe aplicar sobre una base previa, tal como: <ul style="list-style-type: none"> o Mortero de cal, webercal revoco o Morteros de enfoscado hidrofugados, webercal basic y weberev hidro. o En renovación, sobre enfoscados tradicionales regulares, absorbentes y resistentes. • Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.
<p>Restricciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo. • Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C. • En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia. • No aplicar con riesgo de heladas, con insolación directa, fuerte viento, o con lluvia • No aplicar directamente sobre ladrillo o bloque de hormigón. Ni tampoco sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico, PVL, aislamiento y materiales de poca resistencia mecánica.
<p>Que saber antes de aplicar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con fuerte calor y viento seco, humedecer previamente el sustrato. • Proteger el revestimiento si las condiciones climatológicas en los días posteriores a la aplicación son adversas (fuerte insolación, lluvia, etc.) • Las fachadas con elementos que protegen de las escorrentías de agua (aleros, vierteaguas, goterones...), son fachadas estéticamente más duraderas. • Es muy recomendable aplicar una veladura del hidrofugante de altas prestaciones weberneto S-400 pasados 5 días de la aplicación del webercal liso. La aplicación de este hidrofugante retrasa el envejecimiento de la fachada (hasta 4 veces) comparándola con otra fachada sin esta protección y en la mismas condiciones climatológicas. • Los efectos de velado son inherentes a los morteros de cal, especialmente en acabados lisos o fratasados.

Modo de empleo



1. Amasar **webercal liso** con 4 – 5 litros de agua limpia por saco de 25 kg, a batidor eléctrico, hasta obtener una masa fina, untuosa al tacto y exenta de grumos.
2. Aplicar **webercal liso** en dos manos. Una primera sobre la base de **webercal revoco**, **webercal basic** o **weberev hidro**, y una segunda sobre la primera de **webercal liso** cuando ésta no haya secado por completo
3. Una vez iniciado el endurecimiento, fratar y alisar la capa de **webercal liso** con el paso de una llana de plástico, acero inoxidable o madera, obteniendo una textura fina y suave.

Características

... de aplicación

Agua de amasado	(4,0-5,0) l/Saco
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	5 mm
Espesor máximo por capa	3 mm
Consumo	1,7 kg/m ² y mm de espesor

... técnicas

Adherencia sobre mortero de enfoscado	>0,30MPa
Coefficiente de capilaridad	W _c 2 (<0,2kg/m ² ·min ^{0,5})
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ ≤ 20
Conductividad térmica (λ)	0,57 W/mK
Resistencia a la flexión	>1 Mpa
Resistencia a la compresión	>3,5MPa (CSIII)
Reacción al fuego	Clase a1

Presentación

Presentación

Sacos 25 kg
Palets 1200 kg



Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en un lugar fresco al abrigo de las heladas

Colores:



Notas legales

- El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable"

Sistema de gestión
certificado de acuerdo
a la norma ISO 9001

