



Readymix® REFRACTARIO

MORTERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



DESCRIPCIÓN

Readymix Refractario es un mortero seco refractario a base de conglomerantes hidráulicos especiales, arena refractaria de gran pureza y seleccionada granulometría y aditivos químicos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Saco valvulado de papel de 25 KG

CAMPOS DE APLICACIÓN

Readymix Refractario es un mortero diseñado para la colocación de ladrillos refractarios en:

- Chimeneas
- Hornos domésticos
- Parrillas BBQ

PROPIEDADES

- Excelente adherencia.
- Altas resistencias mecánicas.
- Resistente a temperaturas de hasta 1000 ° C.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte o piezas a colocar:

- Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yeso, restos de pintura y grasas.
- En caso de utilizar piezas porosas, muy absorbentes o resacas se debe humedecer la superficie, sin sobresaturar, para facilitar la adherencia y correcto curado del Readymix Refractario.

AMASADO DEL PRODUCTO:

- Mezclar Readymix Refractario con un 30% de agua (7.5 litros / funda).
- Mezclar hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos antes de aplicar y remezclar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Extender el producto sobre la pieza, como un mortero para albañilería normal.
- La cantidad a aplicar dependerá del tamaño de la pieza a aplicar.

IMPORTANTE

Luego de transcurridos 7 días de aplicado el producto es cuando se recomienda exponer el mortero al fuego (Calor). Se debe exponer gradualmente al fuego para garantizar la eficiencia del mortero.



Readymix[®]

REFRACTARIO

MORTERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase original en un ambiente seco y libre de humedad. El tiempo de conservación garantizado es de 6 meses luego de su producción.

SEGURIDAD E HIGIENE

Precaución. Contiene cemento, que pasa a ser alcalino cuando esta húmedo y puede causar irritaciones cutáneas. Proteger los ojos y utilizar guantes. Prevenir el contacto prolongado con la piel. Evitar la inhalación del polvo. Lavar la piel afectada con agua caliente y jabón. Limpiar de forma prolongada y con abundante agua las salpicaduras en los ojos y consultar a un medico. No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.

Morteros de Europa S.A.S. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

GARANTÍA

Todo material se inspecciona y prueba antes de despacharse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante no se hace responsable por los daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus almacenes. En caso de que el fabricante decida reponer el material, el comprador debe esperar sus instrucciones de despacho y autorización para efectuar la devolución. Cualquier reclamo debe ser hecho por escrito a nosotros dentro de 10 días de haber sido encontrado.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
PRESENTACIÓN COMERCIAL	25 KG
RENDIMIENTO PARA ESPESOR 1.0 CM	APROXIMADAMENTE 1.20 M ² POR FUNDA
CONSERVACIÓN	UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO DE SU FABRICACIÓN
COLOR	GRIS
AGUA DE AMASADO	1.9 GALONES/FUNDA (7.5 LITROS/FUNDA)
TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS	0.85 MM
SOPORTE	LADRILLOS REFRACTARIOS O PIEZAS CERAMICAS